



واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

دفترچه مشخصات فنی معادن

بررسی مصالح معدن نمونه سازان آفتاب

پاییز ۱۴۰۲



فهرست مطالب

- ۱-معرفی مصالح تولیدی مورد استفاده در صنعت بتن آماده
- ۲-نمونه برداری از مصالح معدن
- ۳-انجام آزمایشات مربوطه
- ۴-نمودارهای دانه بندی
- ۵-مقایسه با استانداردهای موجود
- ۶-نتیجه گیری



بخش ۱:

مقدمه و کلیات



۱- معرفی مصالح مورد استفاده در صنعت بتن آماده


سنگدانه ها که حدود ۷۰ درصد حجم مواد سازنده بتن را تشکیل می دهند ، به دو دسته سنگدانه ریز و سنگدانه درشت تقسیم می شوند. سنگدانه های ریز تحت نام کارگاهی ماسه به ابعاد ریزتر از ۴,۷۵ میلی متر اطلاق می شود و سنگدانه درشت تحت نام کارگاهی شن نیز به ابعاد بزرگتر از ۴,۷۵ تا حدود ۳۷,۵ میلی متر اطلاق می شود. دسته بندی انواع شن و ماسه مورد استفاده در صنعت بتن به صورت جدول ۱ می باشد:

جدول ۱- انواع شن و ماسه مورد استفاده جهت تولید بتن در شرکت آپتوس ایران

ردیف	نوع سنگدانه	ابعاد	کاربرد
۱	شن بادامی	۹,۵-۱۹ رده	بتن های سازه ای، خودتراکم
۲	شن تخدی	۱۲,۵-۴,۷۵	بتن های سازه ای، خودتراکم
۳	ماسه	۶-۰ حداکثر ۶ میلی متر	بتن های سازه ای، خودتراکم
۴	ماسه	۳-۰ حداکثر ۳ میلی متر	فیسبگ قطعات بتنی

از نظر فرایند تولید، سنگدانه ها به دو نوع طبیعی و شکسته طبقه بندی می شوند. در صورتی که سنگدانه ها از بستر آبرفتی رودخانه ها تأمین شوند و هیچ گونه فرایند خردایش بر روی آن شکل نگرفته باشد از نوع طبیعی محسوب می شوند. اما در صورتی که فرایند خردایش توسط سنگ شکن بر روی این سنگدانه ها صورت پذیرد، از نوع شکسته طبقه بندی می شوند. در بیشتر موارد ترکیبی از سنگدانه های طبیعی و شکسته برای ساخت بتن استفاده می شود.

معیار پذیرش سنگدانه ها جهت کاربرد در بتن، استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ تحت عنوان "سنگدانه های بتن-ویژگی ها" می باشد. ضيق ضوابط این استاندارد، سنگدانه های ریز به سه رده تقسیم می شوند. الزامات مربوط به دانه بندی و ضریب نرمی این سنگدانه ها در جدول ۲ آورده شده است.



ب- شن بادامی مورد مصرف در بتن

الف- شن نخودی مورد مصرف در بتن



ماسه مورد مصرف در بتن

جدول ۲- الزامات دانه بندی و ضریب نرمی سنگدانه های ریز مورد استفاده در بتن




ماده مورد مصرف در بتن

جدول ۲- الزامات داله بندی و ضریب نرمی سنتگدانه های ریز مورد استفاده در بتن

ویژه بتن خودتراکم	درصد جرمی عبور کرده		اندازه الک به میلی متر (نموده الک)
	۲۵۵	۱۵۵	
۱۰۰	۱۰۰	۹۰۰	۸ (۳ اینچ) ۹,۵ mm
۹۰۰ ۷۹۰	۱۰۰ ۸۵	۱۰۰ ۹۵	(نموده ۴) ۶,۷۵ mm
۹۰۰ ۷۶۵	۱۰۰ ۸۰	۱۰۰ ۸۰	(نموده ۲) ۳۶ mm
۸۰۰ ۷۴۵	۸۰۰ ۷۵	۸۵۰ ۵۰	(نموده ۱۶) ۱,۱۸ mm
۶۰۰ ۵۳۰	۵۰۰ ۲۰	۶۰۰ ۲۵	(نموده ۳۰) ۶۰ μm
۴۰۰ ۱۱۵	۲۰۰ ۵	۳۰۰ ۵	(نموده ۵۰) ۳۰ μm
۲۰۰ ۱۰	۱۰۰ ۲	۱۰۰ ۰	(نموده ۱۰۰) ۱۰۰ μm
۰ ۲۰	۰ ۰	۰ ۰	(نموده ۲۰۰) ۷۵ μm
ضریب نرمی		ضریب ترسیم	
۳۱ ۷۲۳	۳۱ ۷۲۳	۳۱ ۷۲۳	۳۱ ۷۲۳

برای متنی که تحت تأثیر سایش قرار گیرد، حداقل ماده عبوری از الک ۷۵ μm برای سنتگدانه ریز شکسته ۱ و ۲ میلی متر اند برای ۷۰ و برای سنتگدانه ریز ویژه بتن خودتراکم ۷۰ باشد. برای سنتگدانه ریز شکسته، الک فراتر ریزتر از الک ۷۵ μm غاری از روس را تشییل باشد؛ این حد برای سنتگدانه ریز شکسته رده ۲ و ۳ مورد مصروفه خواهد بود. تحت تأثیر سایش ۵٪ و سایر متنها ۷٪ میباشد و برای سنتگدانه ریز شکسته ویژه بتن خودتراکم مورد مصرف در بتن تحت تأثیر سایش ۹٪ و سایر متنها ۱۶٪ میباشد.






ستگدانه های درشت نیز طبق استاندارد ملی ۱۵۰۲ به ۳۰۲ رده طبق جدول ۳ طبقه بندی می شوند که عمده ترین نوع مورد استفاده در بن شامل رده های ۵۶ و ۶ می باشد.

جدول ۳- الزامات دانه بندی ستگدانه درشت

ردیف	درشت وزن غیر قوی کود از هر الگ													محدوده از از نالجنبندی mm	نامه ردیف نالجنبندی mm
	۱۰mm	۱۵mm	۲۰mm	۲۵mm	۳۰mm	۴۰mm	۵۰mm	۷۰mm	۹۰mm	۱۰۰mm	۱۲۰mm	۱۵۰mm	۱۸۰mm		
۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۵۷۹	۱
۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۲۲۸	۲
۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۰۰۰	۳
۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۵۱۰	۴
۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۱۶۰	۵
۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۰۴۹۵	۶
۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۵۷۵	۷
۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۰۷۵	۸
۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۰۷۵	۹
۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۵۷۵	۱۰
۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۰۷۵	۱۱
۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۵۷۵	۱۲
۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۰۷۵	۱۳
۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۵۷۵	۱۴
۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۰۷۵	۱۵
۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۵۷۵	۱۶
۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۷۵	۱۷
۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۵۷۵	۱۸
۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۰۷۵	۱۹
۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۵۷۵	۲۰
۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰۷۵	۲۱
۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۰۷۵	۲۲
۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰۷۵	۲۳
۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۷۵	۲۴
۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۷۵	۲۵
۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۷۵	۲۶
۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۷۵	۲۷
۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۷۵	۲۸
۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰۷۵	۲۹
۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰۰	۳۰

دروخت شماره نهادمند ۴ بر استاندارد ASTM C115 به عنوان ستکله بخوبی بود. است. دنی بر این استاندارد ستکله مذکور به عنوان ستکله برخوب معرفی شد. این ستکله نامنکله برخوب را در تحقیق آزمایش داده اند







بخش ۲:

بررسی مصالح معدن نمونه سازان آفتاب





۱-۲- نمودار دانه بندی نمونه های شن معدن آفتاب






نمودار دانه بندی مطابق با رده ۶ استاندارد ۳۰۲ (بازه ۹,۵-۱۹)

تاریخ نمونه برداری ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

درصد خاک

۰,۴۹




نمودار دانه بندی مطابق با رده ۵۶ استاندارد ۳۰۲ (بازه ۹,۵-۲۵)

تاریخ نمونه برداری ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

درصد خاک

۰,۴۹




۱-۲- نمودار دانه بندی نمونه های ماسه معدن آفتاب

نمودار دانه بندی ماسه

تاریخ نمونه برداری ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

درصد خاک: ۲,۶

مدول نرمی: ۳,۷





۳۰۱

